

## МАХColor всесезонная

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**Краска МАХColor всесезонная** - профессиональная акриловая всесезонная краска для фасадов, цоколей и стен на основе акриловых сополимеров.

Повышенное содержание двуоксида титана (TiO<sub>2</sub>) обеспечивает превосходную степень укрывистости и долговечную защиту фасадов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для наружных и внутренних окрасочных работ по бетонным, оштукатуренным, гипсовым и кирпичным поверхностям в любое время года.

**Краски МАХColor** повышают функциональность и износостойкость строительных материалов, обеспечивая долговечную защиту.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможно нанесение при отрицательной температуре до – 20°С (в зимний период);
- возможно нанесение без предварительной нейтрализации и грунтования;
- обладает эффектом нивелирования;
- превосходная атмосферостойкость и УФ-стойкость;
- водостойкость, эластичность и отличная химстойкость;
- долговечность покрытия, срок службы более 15 лет;
- превосходная адгезия;
- экономичный расход;
- паропроницаемость покрытия;
- широкая цветовая гамма (колеровка в любой цвет по каталогу RAL).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 65 %	
Время высыхания при температуре (+ 20°С ± 2°С)	До степени 3	0,5 ч
	Межслойная сушка	4 ч
	Полная полимеризация	24 ч
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 при температуре (+ 20°С ± 0,5°С), не менее	Тиксотропная	

Степень перетира, мкм, не более	60
Фактический расход однослойного покрытия	150-170 гр/м <sup>2</sup>
Разбавитель	Ксилол, Р-4

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

При нанесении рекомендуется использовать кисть, валик или краскопульт.

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Непрочные и сильно впитывающие основания должны быть обработаны органорастворимой пропиткой «Грунт-праймер МАХPrime».

Перед употреблением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом или ксилолом, но не более 10% от объема, а для верхнего слоя – не более 5%.

Окраска производится при температуре окружающего воздуха от - 20°С.

На незагрунтованную поверхность нанести 2-3 слоя краски, на загрунтованную 2 слоя.

### **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Поставляется материал в ведрах массой 12 или 25 кг.

Хранить в заводской таре в сухом, прохладном помещении, вдали от источников тепла и огня, при температуре от +5°С до + 25°С. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При попадании на открытые части тела промыть водой.

При работе использовать защитные очки и респиратор.

При использовании внутри помещения обеспечить хорошую вентиляцию.

Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ.

Хранить в плотно закрытой таре. Не нагревать!

Не сливать в канализацию. Сухие остатки краски утилизировать как строительный мусор.

---

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.