ООО «Две Столицы»
107140 г. Москва, улица Верхняя Красносельская,
д. 2/1, стр. 1, этаж 4,
ИНН 7708791659/ КПП 770801001
ОГРН 1137746525509
Тел.: +7 (495) 662-73-30, +7 (495) 929-71-39
rtm@rtmrussia.ru | www.rtmrussia.ru

# MAX Proofing 5

Гидроизоляционная смесь для быстрой ликвидации активных протечек

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**MAX Proofing 5** - сверхбыстротвердеющий ремонтный состав на основе гидравлических вяжущих кварцевого песка и модифицирующих добавок, предназначенный для быстрой ликвидации активных протечек воды через массив бетона и кирпичной кладки.
Возможно использовать в контакте с питьевой водой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для внутренних и внешних работ.
- Для быстрой остановки активных протечек воды.
- Для остановки фильтрации воды через трещины в конструкциях.
- Для уплотнения швов в конструкциях и полах, перед гидроизоляцией подвальных помещений и цокольных этажей.
- Для герметизации конструктивных швов в резервуарах и других конструкциях, предназначенных для хранения воды в том числе питьевой.
- Для быстрого ремонта трещин и небольших дефектов поверхности.
- Для быстрого закрепления болтов, анкеров, труб, и других элементов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая остановка протечек (время отвердевания 1-2 мин). Не содержит хлоридов, не вызывает коррозии стали.
- Не требуется инъекционное оборудование;
- Безопасен для контакта с питьевой водой;
- Не вызывает коррозии стали;
- Многофункционален.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Прочность при изгибе, МПа, не менее:<br>• через 24 часа<br>• через 28 суток | <br>5<br>7 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее:<br>• через 24 часа<br>• через 28 суток | <br>25<br>50 |

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым и прочным. Перед нанесением материала поверхность следует тщательно смочить водой. Места активной фильтрации воды необходимо расширить при помощи перфоратора или вручную и удалить все ослабленные частицы бетона.

**Приготовление и нанесение**

1. Засыпать **MAX Proofing 5** в чистую ёмкость для смешивания и добавить воды в количестве ≈ 0,25 л воды на 1 кг сухой смеси;
2. Перемешивание необходимо производить вручную при помощи шпателя до получения однородной пластичной массы. Смешивать необходимо тщательно и быстро;
3. Приготовленному раствору необходимо придать соответствующую форму в руках. При формировании материала необходимо использовать резиновые перчатки;
4. После того как начался процесс схватывания, материал, которому предварительно была придана форма, крепко вжимается рукой в место прорыва. Давление следует оказывать в течение примерно 2 минут;
5. Нельзя производить скручивающих движений во время заделки отверстий;
6. Излишки материала следует удалить при помощи мастерка или шпателя.

## РАСХОД

На заполнение отверстия объемом 1л потребуется примерно 1,7-1,9 кг **MAX Proofing 5**.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Незатвердевший материал на инструменте можно удалить с помощью воды. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

**MAX Proofing 5** поставляется в мешках по 20 кг.
Срок годности - 12 месяцев в неповреждённой заводской упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

---

*Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.*

*Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.*

*Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.*

*Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.*