ООО «Две Столицы»
107140 г. Москва, улица Верхняя Красносельская,
д. 2/1, стр. 1, этаж 4,
ИНН 7708791659/ КПП 770801001
ОГРН 1137746525509
Тел.: +7 (495) 662-73-30, +7 (495) 929-71-39
rtm@rtmrussia.ru | www.rtmrussia.ru

MAX RS L 11

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Толщина заливки от 10 до 50 мм.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MAX RS L11 - это готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, с максимальной крупностью заполнителя 5,0 мм. Предназначен для проведения ремонтных работ методом заливки на толщину от 10 до 50 мм. При смешивании с водой образуется пластичная, литая, не расслаивающаяся, ремонтная смесь. Не содержит металлических заполнителей и хлоридов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ремонт элементов конструкций (армированные или преднапряженные балки при статических и динамических нагрузках, перекрытия, мостовые плиты и т.д.);
- Ремонт морских сооружений;
- Ремонт механических цехов, в том числе, где возможно воздействие минеральных масел, смазок и т.д.;
- Защита бетона от агрессивных сред, содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды и т.п.;
- Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций;
- Ремонт элементов конструкций, подверженных повторяющимся нагрузкам;
- Цементация скользящих опор, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам;
- Цементация между бетонными плитами пола и стенами фундамента;
- Усиление фундамента;
- Ремонт покрытий дорог и аэродромов, парковочных зон на открытом воздухе;
- Омоноличивание стыков сборных бетонных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологические параметры

Соответствует классу	R3
Удобоукладываемость (осадка/расплыв конуса)	210-240 мм
Воздухововлечение	Не более 6%
Время жизни готового раствора при 20°С	45 мин.

Прочностные характеристики

Прочность на растяжение при изгибе через 24 часа	Не менее 4 МПа
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	Не менее 6 МПа
Прочность на сжатие через 24 часа	Не менее 15 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток	Не менее 40 МПа
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток	Не менее 1,5 МПа
Плотность готового раствора	1 950 кг/м³
Модуль упругости	25 ГПа

Морозо- и водостойкость

Морозостойкость F1	Не менее 300 циклов

Морозостойкость контактной зоны	Не менее 1,5 МПа
Водопоглощение при капиллярном подсосе	<0,4 кг/(м²ч^{0,5})
Водонепроницаемость	Не менее 12 атм.

Химические показатели

Коэффициент сульфатостойкости	Не менее 0,9
Эффективный коэффициент диффузии углекислого газа	0,08 см²/с
Диффузионная проницаемость затвердевшего раствора для хлоридов	<2,5×10^{-12} м²/с

ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ **MAX RS L11**

Способ нанесения	**Предполагаемая консистенция**	**Кол-во воды в литрах на 25 кг мешок**	
		Минимум	**Максимум**
Заливкой	Сверх жидкая	3,4	3,7

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Материал **MAX RS L11** можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°С до +35°С. При низкой температуре окружающей среды (от +5°С до +10°С) прочность нарастает медленнее.

Если требуется высокая ранняя прочность, рекомендуется:

- хранить мешки с **MAX RS L11** в местах, защищенных от холода;
- использовать горячую воду для затворения (от +30°С до +40°С);
- защищать уложенный **MAX RS L11** от холода.

Если температура ниже +5°С, следует обратиться к фирме-производителю.
Если температура окружающей среды очень высокая (выше +35°С), то единственной проблемой является быстрая потеря подвижности состава. Как правило, при температуре от +15°С до +25°С, состав **MAX RS L11** остается текучим более 0,5 часа, но при более высоких температурах срок обрабатываемости заметно уменьшается.

При высокой температуре рекомендуются следующие меры:

- хранить мешки с **MAX RS L11** в прохладном месте;
- использовать холодную воду для затворения;
- готовить состав в самое прохладное время суток.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка ремонтируемой поверхности.

Кромки дефектного участка рекомендуется оконтурить алмазным инструментом перпендикулярно поверхности на глубину как минимум 10 мм. Удалить разрушенный бетон или раствор и цементное молочко, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водопескоструйную установку. Сделать поверхность шероховатой. Эта операция очень важна, так как для хорошего сцепления **MAX RS L11** нужна именно шероховатая поверхность.
Кроме того, необходимо:

- очистить арматуру от ржавчины, при необходимости установить дополнительную арматуру;
- очистить поверхность от жиров, краски, извести, грязи или пыли.

2. Установка арматуры

Слой **MAX RS L11** должен иметь толщину не менее 20 мм.

Необходимо оставить пространство между арматурой и поверхностью не менее 10 мм. А также необходимо, чтобы поверхность была шероховатой с бороздами высотой 3-5 мм.

3. Пропитка поверхности водой

Перед заливкой **MAX RS L11** необходимо тщательно пропитать ремонтируемую поверхность водой. Излишки воды удалить сжатым воздухом или ветошью

4. Опалубка

Опалубка должна быть выполнена из крепкого материала, и надежно закрепленной, чтобы сдерживать давление ремонтного состава после заливки. Для заливки **MAX RS L11** опалубка должна иметь специальное отверстие, расположенное наверху. Перед началом заливки опалубка должна быть пропитана водой, чтобы она не впитывала воду из ремонтного состава, обезвоживая его. Необходимо загерметизировать опалубку для предотвращения утечки ремонтного состава. Для этого можно использовать сам материал **MAX RS L11** густой консистенции или другие подходящие материалы. Не герметизируйте опалубку различными материалами на основе ткани, так как после схватывания и начала твердения возникнут трудности с их удалением.

5. Приготовление

Перед смешиванием **MAX RS L11** с водой необходимо:

- проверить, что имеющегося количества материала будет достаточно, принимая во внимание его расход (1950 кг сухой смеси для приготовления 1 $м^3$ ремонтного состава);
- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся под рукой;
- проверить выполнение предварительных работ.

Для правильного приготовления ремонтного состава придерживайтесь следующего порядка:

a) откройте необходимые для работы мешки с сухой смесью **MAX RS L11** незадолго до начала смешивания;
b) налейте в миксер минимальное количество воды, указанное в таблице 2;
c) включите миксер, быстро и непрерывно добавьте **MAX RS L11**. Для смешивания необходимо использовать весь мешок с материалом **MAX RS L11**;
d) после того, как засыпан весь материал **MAX RS L11**, следует продолжить перемешивание еще в течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет однородной;
e) если необходимо, добавьте воды (в пределах количества, указанного в таблице 2), пока не будет достигнута требуемая консистенция и снова перемешайте 2-3 минуты. Содержание воды может слегка отличаться от указанного в таблице 2, в зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности. При жаркой и сухой погоде может потребоваться большее количество воды, при холодной и влажной погоде - меньшее.
f) При небольших объемах работ можно использовать низкооборотистую дрель со специальной насадкой. Замешивание материала **MAX RS L11** вручную не рекомендуется.

6. Укладка

Приготовленный ремонтный состав следует заливать непрерывно, избегая вибрации. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха.

7. Уход

Если материал **MAX RS L11** был залит в опалубку, то опалубку нужно снимать не менее чем через 24 часа после окончания заливки.

В случае, если ремонтировались горизонтальные поверхности (например, полы), необходимо как минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную погоду - до 2 суток, обеспечить влажностный уход за отремонтированным участком. Для этого используют стандартные методы ухода за цементосодержащими материалами (укрытие поверхности пленкой или влажной мешковиной, распыление воды).

РАСХОД

Для приготовления 1 $м^3$ бетона необходимо 1950 кг **MAX RS L11**.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

MAX RS L11 упакован в 25 кг влагонепроницаемые мешки.
Гарантийный срок годности материала 12 месяцев в закрытой неповрежденной упаковке.
Хранить в закрытом сухом помещении.
Не использовать материал из поврежденной упаковки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал **MAX RS L11** содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.